
β—Polypropyleneの考察

2025年09月19日 HelperTex Office 文献によると、 β — polypropyleneは

Beta phase



β Phase

- · This phase is metastable, and the crystals are pseudo-hexagonal.
- β-phase is mainly found in block PP copolymers and can be generated by addition of specific nucleating agents.
- This form was discovered by Padden and Keith in 1953 and can be improved by crystallization between 130 and 132°C or by orientation with high shear or through addition of specific nucleating agents.
- Presence of β-phase in PP homopolymer generally increase ductility in the finished parts.
 Maximum effect is observed at 65% of β-phase.

لح

until 1994 that Meille [9] and Lotz [10] independently established that the β -crystal was a rhombohedral crystal structure, and that the unit cell parameters were a=b=11.01 Å, c=6.5 Å, $\alpha=\beta=90^\circ$, $\gamma=60^\circ$, and a density of 0.921 g/cm³. Due to their unique molecular

の2種類が扱われている。

c/a = 2. 923 c/a = 1. 693 c/a = 1

19 x 19 x 6. 5の場合

 α 晶 (110) と (040) の間で (040) の肩部部分に β 晶 (300) が存在と

11. 01x11. 01x6. 5場合、 β 晶は (110) とされている。

[300] と [110] では方位が30度のずれであり、極点図も30度の回転で表現される。 しかし、c 軸方向を含む極点図では極点図の α 方向にずれが生じるため、 同一方位でも、生成される極点図は異なる。

11.01x11.01x6.5場合

 $(1\ 1\ 0) \mathcal{O} 2\theta = 16.087$

 $(111) \mathcal{O} 2\theta = 21. 131$

しかしtrigonalの場合、{111} は存在しない (存在条件 -H+K+L=3n) rhombohederalはα=β=γ≒90でtrigonalの特例以下では、rhombohederalではなくHexagonalとして扱う場合で検討を行う

19 x 19 x 6. 5 の場合、上記 2 θ と同一角度の指数は


 $(3\ 0\ 0) \mathcal{O} 2\theta = 16.141$


 $(3\ 0\ 1) \mathcal{O} 2\theta = 21. 177$

上記関係を


TD-spiltの(01-13)[2-1-10]で確認を行う。確認するソフトウエアは、stereoGPソフトウエアを用いる


Hrxagonalのステレオ投影図の描画が行える。






c/a = 1. 693のステレオ投影図





c/a=2. 923 β 晶 (301) とc/a=1. 693 β 晶は (111) の比較



同一方位 $\{h k l\}$ $\{u v w\}$ でもc / a が異なれば、同一 2θ 角度の出現する極点図は異なります。